PROPAM® FINO

MORTERO HIDRÓFUGO DE REVOCO DE ACABADO FINO

DESCRIPCIÓN

El mortero **PROPAM FINO** está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que le confieren muy buena trabajabilidad y estabilidad en la proyección a máquina.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998 -1	**GP - CSIV - W2**
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	19 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	≥ 6 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2·min$^{1/2}$
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 15
Adhesión	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,7 ± 0,1 W/m·K

PROPAM FINO

APLICACIONES

Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes como en techos, sobre enfoscado previo de mortero de cemento.

Está indicado para la colocación en capa fina como mortero de terminación en revoques de patios de luces, garajes, fachadas, interiores, etc.

Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su utilización mediante proyección mecánica. Al mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

Para acabados blancos de mayor finura, utilizar **PROPAM FINO PLUS** (sólo zona Sur)

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.

SOPORTE

El soporte deberá ser un enfoscado de mortero que esté perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar manual o mecánicamente con aproximadamente un 19% de agua (4,5 litros aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a mezclar para tener la pasta lista para su uso. En caso de amasarlo mediante máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
3. Extender con la ayuda de una llana, hasta regularizar el espesor, que nunca será superior a 7 mm, ni inferior a 4 mm.
4. Cuando empiece a endurecer, proceder al acabado deseado.
5. Es conveniente humedecer el mortero una vez han transcurrido 24 horas desde su aplicación.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM FINO** es de 11 kg/m^2 para 5 mm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.

Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.